

PERMAFIX® GROUT PLUS

Produit de coulis très résistant aux propriétés hydrofuges. Spécialement conçu pour le jointoiment des piscines avec une haute résistance à l'abrasion.

Composition constitué d'un mélange de liants hydrauliques spéciaux, granulats gradués, polymères spéciaux, adjuvants hydrofuges, molécules organiques et de pigments.

Hydrofuges et application **gouttelettes**, ce produit est très dur et très résistant à l'abrasion. Etant facile à nettoyer et d'une texture fine, il résiste au craquement et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Il convient aussi aux façades extérieures ornées de carreaux en céramique, en porcelaine ou en granit.

Substrats l'intérieur des joints vides doivent être secs et propres. Le jointoiment doit être effectué au moins 24 heures après la pose de carreaux sur les murs ou 48 heures après la pose de carreaux au sol.

Méthode de mélange et mélangez à la main ou à l'aide d'une machine jusqu'à ce que vous obtenez une pâte épaisse (non liquide).

- Laissez le mélange pendant 5 minutes, mélangez à nouveau et appliquez-le avec un rouleau en caoutchouc ou d'un pistolet à joint rechargeable, aplatissant fermement le matériau.
- Le mélange doit être appliqué en diagonale aux joints fixant le mélange sur les joints et éliminant l'excès.
- Laissez le matériau sécher légèrement pendant 20-30 minutes. Lorsque le mélange devient terne, vous pouvez nettoyer la surface avec une éponge dure et légèrement humide.
- Polissez la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec pour enlever la poussière lorsque le produit a durci dans le joint.
- Laissez PERMACLEAN 24 heures avant le trafic normal. Assurez-vous que le produit n'endommage pas le carreau. N'utilisez pas PERMACLEAN sur les joints comportant du ciment.

Données techniques obtenues à partir des conditions standard

Densité apparente de poudre	1,7 ± 0,2 g / cm ³
Résistance à la flexion après 28 jours	≥ 2,5 N / mm ² (EN 12808-3)
Résistance à la compression après 28 jours	≥ 15 N / mm ² (EN 12808-3)
Rétractation	≤ 2 mm / m (EN 12808-3)
Abrasion	<1000 mm ³ (EN 12808-2)
Absorption d'eau après 30 min.	<2 g (EN 12808-5)
Absorption d'eau après 240 min.	<5 g (EN 12808-5)
Classification UNE-EN 13888	CG2
Rendement approximatif	Voir tableau

Rendement approximatif en fonction des dimensions des carreaux (TAILLE DU JOINT)

15 x 15 cm	0,27	0,68	1,09	1,36	2,04
15 x 20 cm	0,24	0,60	0,95	1,19	1,79
20 x 20 cm	0,20	0,51	0,82	1,02	1,63
25 x 33 cm	0,14	0,36	0,57	0,72	1,08
30 x 40 cm	0,12	0,30	0,48	0,60	0,89
40 x 60 cm	0,09	0,21	0,34	0,43	0,64

45 x 80 cm

0,07

0,18

0,28

0,35

0,53

Conditions de stockage : Les sacs doivent être conservés dans l'emballage original, à l'abri des conditions météorologiques et de l'humidité.

Préparation de la surface : Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saletés avant l'application. Les murs ou 48 heures après la pose de carreaux au sol.

Remarque : Les résultats obtenus sur les joints sont basés sur des essais et l'expérience et ne constituent pas une garantie. Ces indications ne demandent pas à l'utilisateur de négliger l'examen et la vérification de l'usage correcte des produits. La responsabilité du fabricant se limite à la valeur de l'usage des produits.