

FICHE DE DONNÉES **Level Fix**®

Composition

Produit à base de ciments spéciaux, d'une sélection d'agréats et d'additifs.

Caractéristiques et applications

- Nivellement de plancher intérieur.
- Forte résistance mécanique.
- Forte résistance à l'abrasion.
- Excellentes qualités de nivellement.
- Prise rapide.
- Jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

Substrats

- Béton, revêtement de en mortier et éléments similaires.
- Les substrats doivent être résistants, stables, solides et propres, exempts de poussière et d'agents de démoulage, de produits biologiques, etc.
- Avec des substrats à faible porosité, appliquer une couche d'apprêt (TEXTURE FIX PLUS) ou améliorer la rugosité par des moyens mécaniques.
- Avant d'appliquer la pâte, s'assurer que l'humidité résiduelle est inférieure à la proportion recommandée (moins de 3%).
- Remplir les vides ou les trous.

Mode d'emploi

- Ajouter de l'eau (5,5 à 6 litres par sac) et mélanger avec un mélangeur mécanique basse-vitesse (approximativement 500 t/min) jusqu'à obtenir une pâte homogène et fluide.
- Laisser le mélange reposer pendant 2 minutes et mélanger de nouveau.
- Le temps de manipulation de la pâte est de 20 minutes, en fonction des conditions météorologiques.
- Verser le produit mélangé sur la base pour la prise et étaler avec une truelle de nivellement.
- L'épaisseur recommandée est 2 à 3 mm en une couche.

Conditionnement

Sac papier hybride pro doublé de plastique de 25 kg.