

## **PermaStamp**® FICHE TECHNIQUE

Durcisseur de couleur très résistant pour remplacer les revêtements de sol traditionnels (pavage en béton, pierres naturelles, carreaux en céramique, etc) lorsqu'on l'applique sur du béton fraîchement coulé.






Il a été conçu pour être associé aux outils d'impression dans le but de produire des impressions claires et nettes améliorant une surface en béton colorée, résistant à l'usure et à l'abrasion ordinaire.

### **Composition**

Produit à base de ciment très résistant, d'agréats de premier choix, de pigments résistants aux UV, ainsi que de résines additives et synthétiques, produisant une excellente maniabilité.

### **Caractéristiques et applications**

- Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur directement sur les planchers en béton fraîchement coulé nivelés.
- Convient à tous les types de trottoirs, rues résidentielles, parkings, espaces commerciaux, entrées d'immeubles, et entrepôts où il y a beaucoup de circulation, etc.
- Convient aux sols de restaurants, magasins, centres commerciaux et au contour des piscines.
- Antidérapant. Résistant à l'humidité.
- Disponible en 10 couleurs de base: ARGENT, BORDEAUX, CHROME, ARGILE, TERRE CUITE, CUERO, ALBERO, IVOIRE, NOYER ET PIZARRA

Argent	Bordeaux	Chrome	Argile	Terre cuite	Cuero	Albero	Ivoire	Noyer	Pizarra
									

### **Mode d'emploi**

- Préparez le sol en béton et repérer la maille appropriée afin de la renforcer.
- Coulez et lissez le béton avec une longue truelle
- Répandez le durcisseur de couleur PermaStamp sur le béton fraîchement coulé (4 - 5 kg par mètre carré / m<sup>2</sup>)
- Lissez à nouveau à l'aide d'une truelle télescopique de sorte que le béton absorbe la couche de surface formée par le PermaStamp.
- En cas de risque de pluie, recouvrez la surface avec un film en plastique pour protéger le sol.
- Après un délai raisonnable, et lorsque le béton durcit, utilisez l'Agent de démoulage Permafix lors de l'estampage avec les moules pour éviter l'adhérence au béton.
- Attendez 24 heures pour retirer la poussière de l'agent de démoulage du sol à l'aide d'un jet d'eau à pression.
- Terminez le revêtement de sol en appliquant la Résine Vernie Permafix

### **Précautions**

### **Données techniques**

Aspect	Poudre COLORÉE
Densité de la poudre	$1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Rendement approximatif	4-6 kg/m <sup>2</sup>

### **Conditionnement**

Sac en papier de 25 kg.

### **Durée de conservation**

1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri des conditions météorologiques et de l'humidité.